

Ведомость трещин на отм. 132,100 м

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Тип дефектов	Наименование дефектов	Элементы конструкции здания	Месторасположение дефектов	Длина дефектов, м	№ Схемы ремонта
T-3 ₁₁	Трещина раскрытием 1,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены	Помещение 065 в осях 9-10	3,6	Схема 4
T-3 ₁₂	Трещина раскрытием 1,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены	Помещение 065 в осях 8-9	3,8	Схема 4
T-3 ₁₃	Трещина раскрытием 0,4 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены	Помещение 065 в осях 8-9	3,8	Схема 4
T-3 ₁₄	Трещина раскрытием 0,8 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены	Помещение 065 в осях 8-9	3,8	Схема 4
T-3 ₁₅	Трещина раскрытием 1,0 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены	Помещение 065 в осях 8-9	3,8	Схема 4
T-3 ₁₆	Трещина раскрытием 0,9 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены	Помещение 065 в осях 8-9	3,7	Схема 4
T-3 ₁₇	Трещина раскрытием 0,4 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены	Помещение 065 в осях 8-9	3,7	Схема 4
T-3 ₁₈	Трещина раскрытием 0,6 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены	Помещение 065 в осях 8-9	3,7	Схема 4
T-3 ₁₉	Трещина раскрытием 0,3 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены	Помещение 065 в осях 7-8	1,3	Схема 4
T-3 ₂₀	Трещина раскрытием 0,8 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены	Помещение 065 в осях 7-8	4,3	Схема 4
T-3 ₂₁	Трещина раскрытием 0,3 мм. Следы намокания, выщелачивания.	Массивный железобетон стены	Помещение 065 в осях 5-6	2,6	Схема 4

						2348-14-002
						Загорская ГАЗС-2 на р. Кунье (достройка)
Изм.	Кол. у.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Заврева			04.06.20	Здание ГАЗС. Ремонт конструкций в помещениях на отметке 130,500 м
Проверил		Зуев			04.06.20	
Н. контр.		Машкова			04.06.20	Ведомость трещин
Нач. отдела		Подолинко			04.06.20	
						АО "Институт Гидропроект" г. Москва (ГАС-С) 2020 ФОРМАТ: А3Х3