

Ведомость основных объемов работ

№ пп.	Наименование	Ед. изм.	Коли-чество	Приме-чание
1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м для ремонта потолочных трещин	м ²	88	
2	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м для ремонта стеновых трещин	м ²	132	
3	Ремонт не сквозных трещин с раскрытием 0,2 - 1,0 мм (трещины Т-2)			Схема1
3.1	Очистка бетонной поверхности углошлифовальной машиной на ширине 200 мм	м ²	37,80	
3.2	Обеспыливание поверхности промышленным пылесосом	м ²	37,80	
3.3	Обезжиривание поверхности	м ²	37,80	
3.4	Установка адгезионных пакеров на эпоксидный состав для приклеивания			S=18,9 м ² t=5 мм
	-эпоксидный состав для ремонта и приклеивания	кг	150,6	расход 0,8 кг/м.п.
	-адгезионные пакры	шт	1322	
3.5	Инъектирование в трещины с раскрытием состава: эпоксидная инъекционная смола с низкой вязкостью:			
	-при вязкости смеси при 23°С 100-150 мПа·с	л/кг	24,9/ 28,1	расход 1,13 кг/м ² мм
3.6	Срезка адгезионных пакеров	шт	1322	
3.7	Удаление эпоксидного состава для приклеивания углошлифовальной машиной	м ² /кг	18,9/ 151,2	
4	Ремонт не сквозных трещин с раскрытием 0,3 - 1,0 мм (трещины Т-5)			Схема1
4.1	Очистка бетонной поверхности углошлифовальной машиной на ширине 200 мм	м ²	50,40	
4.2	Обеспыливание поверхности промышленным пылесосом	м ²	50,40	
4.3	Обезжиривание поверхности	м ²	50,40	
4.4	Установка адгезионных пакеров на эпоксидный состав для приклеивания			S=25,2 м ² t=5 мм
	-эпоксидный состав для ремонта и приклеивания	кг	201,2	расход 0,8 кг/м.п.
	-адгезионные пакры	шт	1959	
4.5	Инъектирование в трещины с раскрытием состава: эпоксидная инъекционная смола с низкой вязкостью:			
	-при вязкости смеси при 23°С 100-150 мПа·с	л/кг	26,1/ 29,5	расход 1,13 кг/м ² мм
4.6	Срезка адгезионных пакеров	шт	1959	
4.7	Удаление эпоксидного состава для приклеивания углошлифовальной машиной	м ² /кг	25,2/ 201,6	

№ пп.	Наименование	Ед. изм.	Коли-чество	Приме-чание
5	Ремонт сквозных трещин и трещин с фильтрацией влаги со стороны безнатопной грани с раскрытием более 1 мм (трещины Т-8)			Схема 2 тип Б
5.1	Разделка штрабы в бетоне на глубину 3 см	м ³	0,10	
5.2	Нанесение насечки на бетонную поверхность штрабы	м ²	1,10	
5.3	Обеспыливание поверхности штрабы промышленным пылесосом	м ²	1,10	
5.4	Устройство наклонных шпуров Ø10 мм L=810 мм в массиве железобетонной стены В20 установками алмазного бурения	шт	790	
	-сверло алмазное Ø10 мм	шт	80,62	
5.5	Заделка штрабы высокопрочным тиксотропным ремонтным составом на цементной основе	м ³	0,1	
	-сухая смесь	кг	190,00	
	-вода	м ³	0,029	
5.6	Установка забивных инъекционных пакеров Ø10 мм	шт	790	
5.7	Инъектирование в трещины с раскрытием состава: эпоксидная инъекционная смола с низкой вязкостью:			
	-при вязкости смеси при 23°С 150-250 мПа·с	л/кг	63,7/ 72,2	расход 1,13 кг/м ² мм
5.8	Удаление инъекционных пакеров	шт	790	
5.9	Заполнение шпуров тиксотропным ремонтным составом на цементной основе	м ³	0,006	
	-сухая смесь	кг	11,40	
	-вода	м ³	0,0017	

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.			

2348-14-003.BP					
Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье (достройка)					
Здание ГАЭС. Ремонт конструкций в помещениях на отм. 135,100; 136,300 м			Стация	Лист	Листов
			Р		1
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата					
Разработал Зверева	30.06.26				
Проверил Зув	30.06.26				
Нач. отдела Поздняков	30.06.26				
Н. контр. Машкова	02.07.26				
ГИП Александров	30.06.26				
Ведомость объемов работ			АО "Институт Гидропроект" ДПП Загорская ГАЭС-2 2026		